



2412

Nordkalk Oy Ab, Skräbbölentie 18, 21600 Parainen
Nordkalk Oy Ab, Kalkkisatamantie 5, 21600 Parainen

13

0188-Nordkalk-04042018

EN 13139:2002/AC:2004*Laastikiviaines, Nordkalk Parfill 500**Laastit rakennuksissa sekä tie- ja vesirakentamisessa*

<i>Kiviaineksen raekoko</i>	0/1
<i>Tyyppirakeisuuden ilmoitus</i>	1,000 mm - 100 % 0,250 mm - 72 % 0,063 mm - 9 %
<i>Tyyppirakeisuuden sallitut poikkeamat</i>	1,000 mm - ± 5 % 0,250 mm - ± 25 % 0,063 mm - ± 5 %
<i>Raemuoto</i>	NPD
<i>Kiintotiheys</i>	2,70 - 2,76 Mg/m ³
<i>Simpukkapitoisuus</i>	NPD
<i>Hienoainespitoisuus</i>	f ₃₀ , Luokka 4
<i>Petrografinen kuvaus</i>	Kalkkikivi - Kalliomurske
<i>Kloridit</i>	< 0,02 % (Cl)
<i>Happoliukoiset sulfaatit</i>	AS _{0,2}
<i>Kokonaisriikki</i>	S % < 1 %
<i>Aineet, jotka vaikuttavat laastin sitoutumisnopeuteen ja kovettumiseen</i>	Hyväksytty, ei sisällä orgaanista ainetta
<i>Vesiliukoinen aines</i>	NPD
<i>Vedenimeytyminen</i>	WA ₂₄₁
<i>Vaarallisten aineiden vapautuminen</i>	NPD
<i>Jäädytys-sulatuskestävyys</i>	NPD
<i>Alkalipiiyhdisteraktiivisuus</i>	NPD
<i>Raskasmetallien liukeneminen</i>	NPD
<i>Polyaromaattisten hiilivetyjen päästöt</i>	NPD
<i>Muiden vaarallisten aineiden vapautuminen</i>	NPD