

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr. Nordkalk 1504 - CPR - 0356 R1 - 0/0,3 E

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: *Lubjakivist peentäitematerjal, Nordkalk LK R1 - 0/0,3 E*
2. Kavandatud kasutusala(d): *ehitustöödel ning tee-ehituses sidumata kujul ja hüdrauliliselt seotuna kasutatav täitematerjal*
3. Tootja: *Nordkalk AS, Faehlmanni tee 11a, Rakke, Lääne-Virumaa, 46301*
5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: *2+*
- 6a. Ühtlustatud standard: *EN 13242:2006+A1:2008*

Teavitatud asutus(ed): Tallinna Sertifitseerimisasutus OÜ reg.nr. 1504

Tootmisohje sertifikaadi nr: 1504 - CPR - 0356

7. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Tähistus	Toimivus
Terasuurus	<i>d/D</i>	<i>0 / 0,3</i>
Terastikuline koostis (sõela läbind)	<i>Kategooria</i>	<i>G_F 85</i>
0,500 mm	<i>Deklareeritud väärtus</i>	<i>100 %</i>
0,300 mm	<i>Deklareeritud väärtus</i>	<i>98.... 100 %</i>
0,125 mm	<i>Deklareeritud väärtus</i>	<i>60.... 85 %</i>
0,063 mm	<i>Deklareeritud väärtus</i>	<i>40 ...70 %</i>
Peenosiste kvaliteet	<i>Kategooria</i>	<i>MB_F10</i>
Osakeste tihedus:	<i>Deklareeritud väärtus</i>	<i>2,65 - 2,80 Mg/m³</i>
Veesisaldus:	<i>Deklareeritud väärtus</i>	<i>w ≤ 0,5 %</i>
Veeimavus	<i>Deklareeritud väärtus</i>	<i><1,0 %</i>
Üldväävli sisaldus	<i>Kategooria</i>	<i>S₁</i>
Happes lahustuvad sulfaadid	<i>Kategooria</i>	<i>AS_{NR}</i>
Ohtlike ainete eraldumine	Eriaktiivsuse indeks	<i>I ≤ 1</i>
Külmakindlus (toorainele)	<i>Kategooria</i>	<i>F₂</i>
Huumuse sisaldus	<i>Vastab läviväärtusele</i>	<i>neg</i>

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr. 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Piia Kirs, kvaliteedispetsialist
Rakke 1.03.2022





1504

*Nordkalk AS, Faehlmanni tee 11A, Rakke, Lääne - Virumaa 46301
Rakke tehas*

13

Nr. Nordkalk 1504 - CPR - 0356 R1 - 0/0,3 E

EN 13242:2006+A1:2008

„Ehitustöödel ja tee-ehituses kasutatavad sidumata ja hüdrauliliselt seotud täitematerjalid“

Nordkalk LK R1 - 0/0,3 E

Ehitustöödel ja tee-ehituses sidumata kujul ja hüdrauliliselt seotuna kasutatav täitematerjal

Omadus	Toode / toimivus
Terasuurus	0 / 0,3
Osakeste tihedus	2,65 - 2,80 Mg/m ³
Peenosiste sisaldus	40 - 70 %
Peenosiste kvaliteet	MB _F 10
Veesisaldus	W ≤ 0,5 %
Veeimavus	< 1,0 %
Üldväävlisisaldus	< 1 %
Külmakindlus (toorainele)	F = 0,9 %
Radioaktiivne kiirgus / Eriaktiivsuse indeks	I ≤ 1