



2412

Nordkalk Oy Ab, Skräbbölentie 18, 21600 Parainen  
Nordkalk Oy Ab, Kalkkitehtaan tie 474, 62800 Vimpeli

12

0230-Nordkalk-14042022

**EN 12620:2002+A1:2008**

*Betonifilleri, Nordkalk Kalkkifilleri 63 VI*

*Betonin valmistus käytettäväksi rakennuksissa sekä tie- ja vesirakentamisessa*

|   |  |
|---|--|
| <i>Fillerikiviaineksen rakeisuus</i>  | 2,000 mm - 100 %<br>0,125 mm - 88 - 98 %<br>0,063 mm - 70 - 80 % |
| <i>Kiintotiheys</i>   | 2,74 - 2,81 Mg/m <sup>3</sup>                                    |
| <i>Petrografinen kuvaus</i>   | Karbonaattifilleri kalliomurske                                  |
| <i>Kloridit</i>   | < 0,02 % (Cl)  |
| <i>Happoliukoiset sulfaatit</i>   | NPD  |
| <i>Kokonaisriikki</i>   | S % < 1 %  |
| <i>Betonin sitoutumisnopeuteen ja kovettumiseen vaikuttavat aineet</i>                  | NPD  |
| <i>Hienoaineksen laatu</i>  | NPD  |
| <i>Kuivumiskutistuma</i>  | NPD  |
| <i>Yhdisteet, jotka vaikuttavat ilmajähdytetyn masuunikuonan tilavuuden pysyvyyteen</i> | NPD  |
| <i>Dikalsiumsilikaatin hajoaminen</i>   | NPD  |
| <i>Raudan hajoaminen</i>  | NPD  |
| <i>Vedenimeytyminen</i>   | NPD  |
| <i>Jäädytys-sulatuskestävyys</i>  | NPD  |
| <i>Alkali-piyyhdistereaktiivisuus</i>   | NPD  |
| <i>Radioaktiivinen säteily</i>  | NPD  |