



1505

Nordkalk AB Box 601, 731 29 Köping, Sverige
Nordkalk AB, Kungsängsvägen 22, 731 36 Köping

04
0002-Nordkalk-20251015

EN 12620: 2002+A1:2008
Nordkalk Limus 25, Köping
Filler för betong

Sortering	Filler
Kornstorleksfördelning	< 2,0 mm 100 % < 0,125 mm 97 – 100 % < 0,063 mm 81 – 91 %
Korndensitet	2,68 - 2,78 (Mg/m ³)
Klorider	< 0,01 % Cl