



1505

Nordkalk AB, Box 901, 731 29 Köping, Sverige
Björka Mineral AB, Björkaverken, SE-705 97 Glanshammar
13
1505-CPR-CB394

SS EN 12620+A1:2008
Ballast för betong (för speciell användning)
"Myanit 0-200 -GH"

Kornform	NPD	
Kornstorleksfördelning	2,0 mm	100 %
(passerande mängd)	0,5 mm	100 %
	0,250 mm	90-100%
	0,125 mm	94% (90-100)
	0,063 mm	65% (55-80)
Korndensitet	2,84 ± 0,05	(Mg/m ³ ρ _{rd})
Renhet		
Finmaterialkvalitet	0,5 g/kg	
Finmaterialhalt	f ₈₀	
Motstånd mot fragmentering/ krossning	NPD	
Motstånd mot polering	NPD	
Motstånd mot nötning, AAV	NPD	
Motstånd mot nötning	NPD	
Sammansättning/halt		
Klorider	<0,01	(% Cl)
Syralöslig sulfat	NPD	
Beståndsdelar som förändrar bindnings- och hårdnandeförloppet hos betong	NPD	
Vattenabsorption	0,4 ± 0,3	(% WA ₂₄)
Volymstabilitet		
Krympning vid uttorkning	NPD	
Beståndsdelar som påverkar volym- stabiliteten hos luftkyld masugns-slagg	NPD	
Utsläpp av tungmetaller	NPD	
Utsläpp av polyaromatiska kolväten	NPD	
Utsläpp av andra farliga ämnen	NPD	
Frostbeständighet	NPD	
Petrografi och beständighet mot alkalisilikareaktivitet	Se petrografisk analys	

Detta dokument hänvisar till prestandadeklARATION Myanit 0-200 -GH 20260101