



1505

Nordkalk AB, Box 901, 731029 Köping, Sverige
Björka Mineral AB, Björkaverken, SE-705 97 Glanshammar

24

1505-CPR-CB394

SS EN 13139:2002/AC:2004

Ballast för bruk (filler)

"Myanit 0-30"

Kornform	NPD	
Kornstorleksfördelning	2,0 mm	100%
(passerande mängd)	0,125 mm	100%
	0,063 mm	100%
Korndensitet	2,84 ± 0,05	(Mg/m ³)
Renhet		
Finmaterialkvalitet	0,5 g/kg	
Sammansättning/halt		
Klorider	<0,01	(% Cl)
Syralöslig sulfat	NPD	
Volymstabilitet		
Krympning vid uttorkning	NPD	
Utsläpp av tungmetaller	NPD	
Utsläpp av andra farliga ämnen	NPD	
Frostbeständighet	NPD	
Beständighet mot alkali-silika-reaktivitet	Se petrografisk analys	

Detta dokument hänvisar till prestandadeklaration Myanit 0-30 20260101