



1505

Nordkalk AB, Box 901, 731029 Köping, Sverige
Björka Mineral AB, Björkaverken, SE-705 97 Glanshammar
24
1505-CPR-CB394

SS EN 13139:2002/AC:2004

Ballast för bruk

"Vit Marmor F5 -GH"

Sortering	0/4	
Kornstorleksfördelning	4,0 mm	99,5 % (90-100)
(passerande mängd)	2,0 mm	25 % (15-45)
	1,0 mm	<1 % (0-20)
	0,250 mm	<1 % (0-5)
	0,063 mm	<1 %
Kornform	NPD	
Korndensitet	2,84 ± 0,05	(Mg/m ³ ρ _{rd})
Renhet		
Finmaterialkvalitet	0,5 g/kg	
Finmaterialhalt	Kategori 1	
Sammansättning/halt		
Klorider	<0,01	(% Cl)
Syralöslig sulfat	NPD	
Volymstabilitet		
Krympning vid uttorkning	NPD	
Vattenabsorption	0,4 ± 0,3	(% WA ₂₄)
Utsläpp av tungmetaller	NPD	
Utsläpp av andra farliga ämnen	NPD	
Frostbeständighet	NPD	
Beständighet mot alkali-silika-reaktivitet	Se petrografisk analys	