



1505

Nordkalk AB, Box 901, 731 29 Köping, Sverige

Björka Mineral AB, Box 185, SE-733 23 Sala

13

1505-CPR-CB395

SS EN 12620+A1:2008

Ballast för betong (filler)

"Myanit A16 -SX"

Kornform	NPD	
Kornstorleksfördelning	2,0 mm	100 %
(passerande mängd)	0,125 mm	98-100 %
	0,063 mm	93-99 %
Korndensitet	2,84 ± 0,05	(Mg/m ³ ρ _{rd})
Renhet		
Finmaterialkvalitet	0,5 g/kg	
Motstånd mot fragmentering/ krossning	NPD	
Motstånd mot polering	NPD	
Motstånd mot nötning, AAV	NPD	
Motstånd mot nötning	NPD	
Sammansättning/halt		
Klorider	<0,01	(% Cl)
Syralöslig sulfat	NPD	
Beståndsdelar som förändrar bindings- och hårdnandeförloppet hos betong	NPD	
Volymstabilitet		
Krympning vid uttorkning	NPD	
Beståndsdelar som påverkar volym- stabiliteten hos luftkyld masugns-slagg	NPD	
Utsläpp av tungmetaller	NPD	
Utsläpp av polyaromatiska kolväten	NPD	
Utsläpp av andra farliga ämnen	NPD	
Frostbeständighet	NPD	
Petrografi och beständighet mot alkalisilikareaktivitet	Se petrografisk analys	

Detta dokument hänvisar till prestandadeklARATION Myanit A16-SX 20250505