



1505

Björka Mineral AB, Box 185, SE-733 23 Sala
24
1505-CPR-CB395

SS EN 13139:2002/AC:2004
Ballast för bruk (filler)
"Myanit A18 -SX"

Kornform	NPD	
Kornstorleksfördelning	2,0 mm	100 %
(passerande mängd)	0,125 mm	98-100 %
	0,063 mm	85-95 %
Korndensitet	2,84 ± 0,05	(Mg/m ³ ρ _{rd})
Renhet		
Finmaterialkvalitet	0,5 g/kg	
Sammansättning/halt		
Klorider	<0,01	(% Cl)
Syralösigt sulfat	NPD	
	NPD	
Volymstabilitet		
Krympning vid uttorkning	NPD	
Utsläpp av tungmetaller	NPD	
Utsläpp av andra farliga ämnen	NPD	
Frostbeständighet	NPD	
Beständighet mot alkali-silika-reaktivitet	Se petrografisk analys	

Detta dokument hänvisar till prestandadeklaration Myanit A18 -SX 20260101