



1505

Nordkalk AB, Box 901, 731 29 Köping, Sverige

Björka Mineral AB, Box 185, SE-733 23 Sala

13

1505-CPR-CB395

SS EN 12620+A1:2008

Ballast för betong (för speciell användning)

"Myanit A 40 -SX"

Kornform	NPD		
Kornstorleksfördelning	1,0 mm	100%	(95-100)
(passerande mängd)	0,5 mm	99,9%	(98-100)
	0,250 mm	87%	(70-97)
	0,125 mm	53%	(40-60)
	0,063 mm	17%	(0-40)
Korndensitet	2,84 ± 0,05		(Mg/m ³ ρ _{rd})
Renhet			
Finmaterialkvalitet	0,5 g/kg		
Finmaterialhalt	f ₄₀		
Motstånd mot fragmentering/ krossning	NPD		
Motstånd mot polering	NPD		
Motstånd mot nötning, AAV	NPD		
Motstånd mot nötning	NPD		
Sammanställning/halt			
Klorider	<0,01		(% Cl)
Syralösigt sulfat	NPD		
Beståndsdelar som förändrar bindnings- och hårdnandeförloppet hos betong	NPD		
Vattenabsorption	0,4 ± 0,3		(% W _{A24})
Volymstabilitet			
Krympning vid uttorkning	NPD		
Beståndsdelar som påverkar volym- stabiliteten hos luftkyld masugns-slagg	NPD		
Utsläpp av tungmetaller	NPD		
Utsläpp av polyaromatiska kolväten	NPD		
Utsläpp av andra farliga ämnen	NPD		
Frostbeständighet	NPD		
Petrografi och beständighet mot alkalisilikareaktivitet	Se petrografisk analys		