



1505

Björka Mineral AB, Box 185, SE-733 23 Sala

24

1505-CPR-CB395

SS EN 12620+A1:2008

Ballast för bruk

Vit Marmor S0-3 -SX"

Sortering	0/4		
Kornstorleksfördelning	4,0 mm	100%	(92-100)
	2,0 mm	86 %	(65-95)
	1,0 mm	67 %	(50-85)
	0,250 mm	48 %	(25-65)
	0,063 mm	8%	(5-11)
Kornform	NPD		
Korndensitet	2,84 ± 0,05		(Mg/m ³ ρ _{rd})
Renhet			
Finmaterialkvalitet	0,5 g/kg		
Finmaterialhalt	Kategori 4		
Sammansättning/halt			
Klorider	<0,01		(% Cl)
Syralöslig sulfat	NPD		
Volymstabilitet			
Krympning vid uttorkning	NPD		
Vattenabsorption	0,4 ± 0,3		(% WA ₂₄)
Utsläpp av tungmetaller	NPD		
Utsläpp av andra farliga ämnen	NPD		
Frostbeständighet	NPD		
Beständighet mot alkali-silika-reaktivitet	Se petrografisk analys		

Detta dokument hänvisar till prestandadeklaration Vit Marmor S0-3 -SX 20260101