



1505

Björka Mineral AB, Box 185, SE-733 23 Sala

24

1505-CPR-CB395

SS EN 13139:2002/AC:2004

Ballast för bruk

"Vit Marmor S0,5-3 -SX"

Sortering	0/4	
Kornstorleksfördelning	4,0 mm	100,0
(passerande mängd)	2,0 mm	70 % (50-90)
	1,0 mm	27% (7-47)
	0,250 mm	1 % (0-20)
	0,063 mm	<1 % (0-3)
Kornform	NPD	
Korndensitet	2,84 ± 0,05	(Mg/m ³ ρ _{rd})
Renhet		
Finmaterialkvalitet	0,5 g/kg	
Finmaterialhalt	Kategori 1	
Sammansättning/halt		
Klorider	<0,01	(% Cl)
Syralösigt sulfat	NPD	
Volymstabilitet		
Krympning vid uttorkning	NPD	
Vattenabsorption	0,4 ± 0,3	(% WA ₂₄)
Utsläpp av tungmetaller	NPD	
Utsläpp av andra farliga ämnen	NPD	
Frostbeständighet	NPD	
Beständighet mot alkali-silika-reaktivitet	Se petrografisk analys	

Detta dokument hänvisar till prestandadeklaration Vit Marmor S0,5-3 -SX 20260101